



Recept för färgning av Pappersmassa med Zenit

Direktfärg

Till 100g pappersmassa (torrvikt)

Ca 2g **Zenit Direktfärg** (lös färgen i vatten innan den tillsätts badet, 1g färg löses i ca. 100ml vatten)

1 ml 50%-ig **Alunlösning** (50%-ig Alunlösning = 50g Alun löst i 100ml vatten)

2 ml **Fixermedel**

Tillsätt färg, alunlösning och fixermedel i badet med pappersmassa .

Värm badet till 50 grader och håll denna temperatur i 5 – 10 min.

Filtrera och torka den färgade pappersmassan.

Observera att ovanstående färg och tillsatser beräknas på pappersmassans torrvikt.

Att höja temperaturen från 50 till 70 grader kan ge något bättre färgutbyte.

Receptet är preliminärt och kan behöva justeras beroende på material och färg.