



Recept för färgning med Zenit Yllefärg

Allmänt: Färgerna kan användas för ylle, natursilke och polyamidfibrer (Nylon). De färgas i svagt surt till neutralt färgbåd och de kan blandas med varandra i alla förhållanden.

Färgmängd: Färgmängden beräknas i procent på materialvikten. Exempelvis är en 2%-ig färgning = 2 g. färg per 100 g. material.

Färgbådet: Mängden färgbåd beräknas efter materialets vikt. Ett lämpligt badförhållande är 1:50, d.v.s. till 100 g. material behövs 5 liter färgbåd. Bådet iordningställs med vatten, som bör ha en temperatur av ca. 40 grader. Tillsätt 0,5-1 % Egaliseringsmedel och 1-2 % Ättiksyra (60 %-ig), allt beräknat på materialvikten. D.v.s. till 100 g. material tar man 0,5-1 g. (ca. 0,5-1 ml.) Egaliseringsmedel och 1-2 g. Ättiksyra (ca. 1-2 ml.)

Därefter läggs färggodset i bådet och hantras i ca. 10 min. Lyft sen upp färggodset och tillsätt färgämnet, som man löst i kokande vatten.

Färgningen fortsättes under uppvärmning till 90-95 grader, och vid denna temperatur färdigfärgas godset i 30-60 min.

Egaliseringsmedel ger bättre genomfärgning, förhindrar alltför snabb uppdragning, och ger därigenom ett jämnare färgningsresultat. För mycket Egaliseringsmedel gör att färgen inte drar på.

Förtvätt: För att uppnå bästa möjliga hårdigheter på det färgade materialet bör det förtvättas enligt följande.

Badförhållande 1:50

2 g. / l. Zenit tvättmedel

2 ml. / l. Ammoniak

Temperatur 40 grader. Tvättid 15-20 min.